

ULTRACARE FUGA FRESCA

Pour rénover les joints

Peinture à base de polymères permettant de rénover la couleur des joints à base de ciment



DOMAINE D'APPLICATION

UltraCare Fuga Fresca est une peinture prête à l'emploi qui permet de rénover et modifier simplement et rapidement la couleur des joints ciment du carrelage à l'intérieur.

Quelques exemples d'application

UltraCare Fuga Fresca est utilisé pour éliminer les irrégularités de couleurs dans les joints provenant par ex. d'une application incorrecte du mortier ou pour éliminer les taches dues à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Fuga Fresca est une peinture polymère à base de résine acrylique en dispersion aqueuse qui, grâce à ses caractéristiques particulières et son excellent pouvoir couvrant, permet d'obtenir des joints de couleur uniforme qui absorbent moins l'eau et sont donc plus faciles à nettoyer.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces sujettes à une immersion constante (piscine, réservoirs, etc.).
- Si le produit est utilisé sur des sols en terre cuite ou sur de la pierre poreuse et absorbante, l'appliquer seulement sur les joints pour éviter les taches.
- Appliquer le produit sur les joints ciment mûrs (le délai de maturation varie selon les types de joint).
- Ne pas utiliser sur des joints époxy ou sur des joints de dilatation remplis avec des produits en silicone ou à base de polyuréthane.
- Ne pas utiliser **UltraCare Fuga Fresca** pour consolider des joints friables ou les joints qui ont une résistance mécanique faible à cause d'une mauvaise hydratation.
- Si la différence de couleur entre la couleur d'origine et la nouvelle couleur est trop importante, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches.

MODE D'EMPLOI

Flacon doseur

Agiter le flacon avant emploi. Dévisser le bouchon et appliquer le produit en exerçant une pression sur l'applicateur en éponge à la surface des joints qui doit être propre et débarrassée de parties mal adhérentes, de moisissures et de dépôts de calcaire. Attendre quelques minutes que le produit appliqué sur les joints sèche (selon les conditions atmosphériques du moment). Retirer ensuite les traces de produit des bords des carreaux avec une éponge humide. Après usage, nettoyer soigneusement l'applicateur en éponge sur le flacon doseur.

Bidon

Le produit est prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit dans le bidon avant l'emploi. Appliquer le produit au pinceau à la surface des joints qui doit être propre et débarrassée de parties mal adhérentes, de moisissures et de dépôts calcaires. Attendre quelques minutes que le produit appliqué sur les joints sèche. Retirer ensuite les traces de produit des bords des carreaux avec une éponge humide.

COULEURS DISPONIBLES

Disponible en 40 couleurs de la gamme Mapei.

CONSOMMATION

Elle dépend de la taille des carreaux et des joints.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1 kg et flacons doseurs de 160 g.

STOCKAGE

24 mois dans son emballage d'origine, bien fermé, stocké à l'intérieur dans un endroit tempéré.
Crain le gel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance:	liquide épais
Couleurs:	disponible en 40 couleurs
Masse volumique:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Extrait sec:	62%
Viscosité Brookfield:	8 Pa·s (# 6 - rpm 10)
Pouvoir couvrant (rapport de contraste):	96,93
Enlèvement de la saleté (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Résistance à l'abrasion (DIN 53778):	> 10.000 cycles
Résistance au dispositif de vieillissement UV (weatherometer) (ASTM G155), cycle 1:	ΔE* 0,04
Température d'application:	da +5°C a +35°C
Ouverture au trafic piétonnier:	2 heures
Délai d'attente avant de nettoyer le revêtement à l'eau:	24 heures

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche de données techniques disponible sur le site web www.mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La fiche de données techniques la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BLANC	
103	LUNE BLANCHE	
111	GRIS ARGENTÉ	
123	BLANC ANTIQUE	
112	GRIS MOYEN	
113	GRIS CIMENT	
114	ANTHRACITE	
127	GRIS ARCTIQUE	
110	MANHATTAN 2000	
187	LIN	
176	GRIS-VERT	
174	TORNADE	
125	GRIS CHÂTEAU	
119	GRIS LONDRES	
163	LILAS CLAIR	
168	BLEU CÉRULÉEN	
167	BLEU AVIO	
169	BLEU ACIER	
172	BLEU SPATIAL	

177	SAUGE	
130	JASMIN	
131	VANILLE	
137	CARAÏBES	
132	BEIGE 2000	
138	AMANDE	
141	CARAMEL	
142	MARRON	
189	BEIGE FARRO	
133	SABLE	
134	SOIE	
188	BISCUIT	
135	POUSSIÈRE D'OR	
152	MARRON	
144	CHOCOLAT	
149	SABLE DE VOLCAN	
145	TERRE DE SIENNE	
143	TERRE CUITE	
136	BOUE	
120	NOIR	
150	JAUNE	

N.B.: Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les modes d'impression.

11009-7-2022 -FR (CH-BE-FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

